



仕様

種類	A種ビーズ法	
	ポリスチレンフォーム保温板	
JIS	A-9511	
主原料	ポリスチレン	
製造方法	主原料の発泡性ポリスチレンビーズを予発させ、型内に入れて発泡成形する。	
製品種類	特号	
密度	Kg/m ³	27 ≤
熱伝導率	W/m・k	≤ 0.034
断熱区分	D	
圧縮強さ	N/cm ²	14 ≤
吸水量	g/100cm ³	≤ 1.0
透湿係数 (25mm厚)	ng/m ² ・s・Pa	≤ 185
最高使用温度	℃	80
厚み	mm	20~100 (10~500)
ホルムアルデヒド放散区分	F☆☆☆☆	
線膨張係数	7 × 10 ⁻⁵ /℃	

件名

(株)ジェミオ
パイナルフォーム(EPS)仕様図 S-1/10 (A4)

株式会社 JEMIO

検図	製図	製図
桐越	佐藤	

2011.10.25